ALLOY/ALLIAGE	Alloy composition d'alliage (%)										
	Sn	Sb	Cu	As	Su	Fe	Zn	Cd	Bi	Al	Pb
ASTM #7 (ASTM B 23-95)	9,3-10,7	14,0-16,0	0-0,50	0,30-0,60	N/A	0,10 max	0,005 max	0-0,05	0-0,10	0,005 max	Balance
Royal Heavy Pressure	9,7-10,5	14,5-15,5	0-0,25	0,3-0,6	0,0005-0,001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Balance
Durite	0,85-1,25	15,0-15,5	0,20-0,35	0,8-1,25	0,007-0,0015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Balance
Knife Blade	3,75-4,25	9,50-10,50	0-0,05	0,30-0,45	0-0,002	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Balance